

İDECORİUM

ÜRÜN KATALOĞU



www.kssdecorium.com.tr



KSS Group Hakkında

2003 yılında "Kaliteyi Sağlamak Sanattır" felsefesiyle yola çıkan ve bu fikri bir marka olarak benimseyen Kss Group, 2013 yılı itibarıyla kurduğu Yalıtım fabrikasıyla inşaat sektöründeki yatırımlarına devam etmektedir.

Kss Group olarak vizyonumuz, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu teknolojik ve yenilikçi ürünleri üreterek Türkiye ve yakın coğrafyamızdaki insanların yaşam standartlarını yükseltmek ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Kss Group, 6000 m²'si kapalı olmak üzere toplam 22.000 m² alanda modern teknolojiye dayalı bir üretim tesisine sahiptir; toz ve sıvı grubu ürünlerde yıllık 150.000 ton, boya grubu ürünlerde 30.000 ton ve Eps grubunda 9.000.000 m³ üretim kapasitesine sahiptir. İnşaat sektöründe 185 çeşide ulaşan zengin bir ürün yelpazesıyla müşterilerine hizmet vermektedir.

Başarılı işlerin arkasında iyi bir ekip çalışmasının, hedefe odaklanmanın, inovasyon ve gelişime verilen önemin yattığına inanan firmamız, kendi laboratuvarlarında ve akredite dış laboratuvarlarda yürütülen Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir.

%100 Türk sermayesiyle kurulan Kss Group, yenilikçi hizmet anlayışı ve kaliteli üretimiyle hayata konfor ve güven katmakta, siz değerli iş ortaklarımıza değer katmaktadır.

İÇİNDEKİLER

SİLİKONLAR	5-8
AKRİLİKLER	9-11
HİBRİTLER	11-12
POLİÜRETANLAR	12-13
MARİN	13-14
PU KÖPÜKLER	14-17
MONTAJ	17-18
EPOKSİLER	18-20
SİYANOAKRİLAT	20-21
PVAc AHŞAP TUTKALI	22
KİMYASAL DÜBELLER	23
TEKNİK SPREYLER	24-25
AKRİLİK SPREY BOYA	26

DECORIUM



GENEL AMAÇLI SİLİKON 280GR



ÖZELLİKLER

Genel olarak sızdırmazlık için uygun, tek komponentli, nemle kürleşen, asetik bazlı bir silikondur. Çok güçlü bir yapışma özelliğine sahiptir ve en yaygın gözeneksiz yapı malzeme- lerinde kullanılabilir.

- Sertleştikten sonra da kalıcı olarak elastik kalır
- Gözeneksiz yüzeylerde mükemmel yapışma.
- UV ışınlarına ve yüksek ısıya dayanıklıdır, rengini muhafaza eder.
- Her mevsim uygulanabilir.

UYGULAMALAR

- Genel sızdırmazlık uygulamaları için idealdir.
- Kapı ve pencerelerde sızdırmazlık işlemleri.
- Kendin Yap (DIY) için uygundur. Banyo, mutfak ve sıhhi tesisat sistemleri.
- Cam, porselen, çelik vb. üzerine bağlantılar ve genişleme derzleri.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	0.91-0.97 (TS 781-ISO 758)
Sertlik	15-20 Shore A(28. gün)
Yüzey Kuruması	11-12 dk(23°C ve 50%R.H)
Kürleşme Hızı	Min. 2 mm/ Gün (23°C e 50% R.H)
Kopma Dayanımı	1.1 N/mm2 (ASTM D412)
Kopma Anında Uzama	1.8 N/mm2 (ASTM D412)
Akma	0 mm - (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40 °C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
✓	Şeffaf	280 gr	25 AD
	Beyaz	280 gr	25 AD
	Siyah	280 gr	25 AD

GENEL AMAÇLI SİLİKON 280ML & 50ML



ÖZELLİKLER

Genel olarak sızdırmazlık için uygun, tek kompo- nentli, nemle kürleşen, asetik bazlı bir silikon- dur. Çok güçlü bir yapışma özelliğine sahiptir ve en yaygın gözeneksiz yapı malzemelerinde kullanılabilir.

- Sertleştikten sonra da kalıcı olarak elastik kalır.
- Gözeneksiz yüzeylerde mükemmel yapışma.
- UV ışınlarına ve yüksek ısıya dayanıklıdır, rengini muhafaza eder.
- Temizlik için kullanılan birçok kimyasala dayanıklıdır.
- Her mevsim uygulanabilir.

UYGULAMALAR

- Genel sızdırmazlık uygulamaları için idealdir.
- Kapı ve pencerelerde sızdırmazlık sağlar.
- Kendin Yap (DIY) için uygundur. Banyo, mutfak ve sıhhi tesisat sistemleri.
- Cam, porselen, çelik vb. üzerine bağlantılar ve genişleme derzleri.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	0.91-0.97 (TS 781-ISO 758)
Sertlik	10-15 Shore A(28. gün)
Yüzey Kuruması	25-30 dk(23°C ve 50%R.H)
Kürleşme Hızı	Min. 2 mm/24 h
Kopma Dayanımı	1.8 N/mm2 (ASTM D412)
Kopma Anında Uzama	≥ 350 N/mm2 (ASTM D412)
Akma	0 mm - (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40 °C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
✓	Şeffaf	280 ml	25 AD
		50 ml	
	Beyaz	280 ml	25 AD
		50 ml	
	Siyah	280 ml	25 AD
	Şampanya	280 ml	25 AD
	Altın Meşe	280 ml	25 AD
	Alüminyum Gri	280 ml	25 AD
	Antrasit Gri	280 ml	25 AD
	Bahama Bej	280 ml	25 AD
	Kahverengi	280 ml	25 AD

GENEL AMAÇLI SİLİKON 310ML



ÖZELLİKLER

- Decorium Genel Amaçlı Silikon, genel olarak sızdırmazlık için uygun, tek komponentli, nemle kürleşen, asetoksi bazlı bir silikondur. Çok güçlü bir yapışma özelliğine sahiptir ve en yaygın gözeneksiz yapı malzemeleri üzerinde kullanılabilir.
- Sertleştikten sonra bile kalıcı olarak elastik kalır.
 - Gözeneksiz yüzeylerde mükemmel yapışma.
 - Selsil Genel Amaçlı Silikon, genel olarak sızdırmazlık için uygun, tek komponentli, nemle kürleşen, asetoksi bazlı bir silikondur.
 - Her mevsim uygulanabilir.

UYGULAMALAR

- Genel sızdırmazlık uygulamaları için idealdir.
- Kapı ve pencerelerin sızdırmazlığı.
- DIY için uygundur. Banyo, mutfak ve sıhhi tesisat sistemleri.
- Cam, porselen, çelik vb. üzerindeki bağlantılar ve genleşme derzleri.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	0.93-0.99 g/ml(TS 781-ISO 758)
Sertlik	16 -17 Shore A(28. gün)
Yüzey Kuruması	11-12 dk(23°C ve 50%R.H)
Kürleşme Hızı	2 mm/ Gün
Kopma Dayanımı	2 N/mm2 (ASTM D412)
Kopma Anında Uzama	≥ 350 N/mm2 (ASTM D412)
Akma	0 mm - (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40 °C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Şeffaf	310 ml	25 AD
	Beyaz	310 ml	25 AD
	Siyah	310 ml	25 AD
	Altın Meşe	310 ml	25 AD

MUTFAK & BANYO SİLİKONU



ÖZELLİKLER

- Çok çeşitli sıhhi tesisat uygulamalarında boşlukları doldurmak ve sızdırmaz hale getirmek için tasarlanmış, yüksek performanslı, asetik kürlemeli bir silikon mastiktir. Zaman içinde temiz kalır.
- Küf ve mantarlara karşı olağanüstü direnç.
 - Aşırı sıcaklıklara ve eskimeye karşı dayanıklıdır.
 - Çatlama yapmaz ve rengini kaybetmez.
 - Genel olarak deterjanlara, temizleyicilere ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
 - Asetik kürleşme sistemi.
 - % 100 Silikon, solventsiz.

UYGULAMALAR

- Vitriye üzerindeki eklemler: mutfak ve banyolarda sızdırmazlık.
- Derzlerde, camlarda ve hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	1.02 +- 0.03 g/ml (TS 781-ISO 758)
Sertlik	16 -17 Shore A(28. gün)
Yüzey Kuruması	12 dk(23°C ve 50%R.H)
Kürleşme Hızı	Min 2 mm/24 h
Kopma Dayanımı	2 N/mm2 (ASTM D412)
Kopma Anında Uzama	≥ 300 N/mm2 (ASTM D412)
Elastik Toparlama	Yaklaşık %100
Akma	0 mm - (ISO 7390)
Hacim Kaybı	<10% (ISO 10563)
Isıl Direnç	45 ile 150 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40 °C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Şeffaf	280 ml	25 AD
		50 ml	12 AD
	Beyaz	280 ml	25 AD

DIŞ CEPHE NÖTR SİLİKON



ÖZELLİKLER

Yüksek performansla sahiptir ve çok çeşitli yapı malzemelerinde dolgu ve sızdırmazlık işlemleri için formüle edilmiş nötr silikondur. Olağanüstü yapışma gücüne sahiptir.

- Tek bileşenli, nemle kürleşir.
- Birçok gözenekli ve gözeneksiz malzemeye mükemmel yapışma.
- Atmosferik etkenlere, doğrudan güneşe, yağmura, kar ve ozona karşı mükemmel direnç.
- Hızlı polimerizasyon.
- Düşük modül, yüksek elastikiyet

UYGULAMALAR

- Sac çalışmalarında sızdırmazlık, pervazlar, bakır, çelik ve galvanizli sac oluklar, bağlantı derzleri (duvarlar, beton, PVC, ahşap, cam) için.
- Pencere, kapılar ve camların montajı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	0.98 +0.03 g/ml (seffaf ve alu.) 1.40 + 0.03g/ml (renkliler)
Sertlik	15-20 Shore A (seffaf ve alu)(28gün) 25-30 Shore A (renkli) (28. gün)
Yüzey Kuruması	12 dk (23 oC, 50% RH)
Kürleşme Hızı	Min 2 mm/24 h
Kopma Dayanımı	1.3 N/mm2
Kopma Anında Uzama	250% (ASTM D412)
Akma	0 mm - (ISO 7390)
Sıcaklık Dayanımı	50°C ile 150°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40 °C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
✓	Şeffaf	300 ml	25 AD	600 ml	20 AD
■	Siyah	300 ml	25 AD	600 ml	20 AD
■	Beyaz	300 ml	25 AD		
■	Gri	300 ml	25 AD		
■	Altın Meşe	300 ml	25 AD		
■	Alüminyum Gri	300 ml	25 AD		
■	Antrasit Gri	300 ml	25 AD		
■	Beton Gri	300 ml	25 AD		
■	Pearl Bej	300 ml	25 AD		
■	Kahverengi	300 ml	25 AD		

AKVARYUM SİLİKONU



ÖZELLİKLER

Decorium Akvaryum Silikonu, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarının üretimi için özel olarak formüle edilmiştir. Ürün, suya sürekli batırılmaktan etkilenmez ve tamamen kürleştiğinde balıklar için zehirli değildir.

- %100 silikon polimerdir.
- Yüksek mukavemetlidir.
- Solvent içermez.
- Ozona, ultraviyole ışınlarına ve yüksek ısıya dayanıklıdır.

UYGULAMALAR

Özellikle akvaryum imalatı ve alüminyum, cam, sırlı seramik, metal gibi alanlarda kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	1.02±0.03 g/ml
Sertlik	Shore A 15 ± 3
Yüzey Kuruması	12dk
Kürleşme Hızı	2mm
Kopma Dayanımı	1.50 N/mm2
Kopma Anında Uzama	>500
Isıl Direnç	45 °C ile +150 °C
Akma	0 mm
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40 °C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
✓	Şeffaf	280 ml	25 AD

RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU



ÖZELLİKLER

Isı direncinin gerekli olduğu yerlerde sızdır- mazlık, yapıştırma ve onarım için geliştirilmiş yüksek performanslı asetoksi bazlı silikondur. Yüksek sıcaklık uygulamaları için ideal bir dolgu macunudur. Sertleştikten sonra, kalıcı olarak 250°C'ye kadar ve geçici olarak 300°C'ye kadar mükemmel ısı direnci sağlar.

- 100% silikon. Hızlı polimerizasyon, yüksek mukavemet.
- Çatlak oluşturmaz.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda esnek kalır.
- Tek bileşenli.
- Düşük VOC (Uçucu organik bileşikler) içeriği.
- Solvent-free bir üründür.

UYGULAMALAR

- Otomotiv sektöründe contalar ve yapıştırma.
- Isıtma sistemlerinde ve fırınlarında sızdırmazlık.
- Yüksek sıcaklıklara dayanması gereken tüm sızdırmazlık ve yapıştırma işlemleri için.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	1.02±0.03 g/ml
Sertlik	12-13 Shore A
Çekme Dayanımı	1,5 N/m2 (23°C ve 50% R.H.) (ASTM D412)
Yüzey Kuruması	7-13 dk(23°C ve 50%R.H)
Kürleşme Hızı	Min 3 mm / Gün (23°C ve 50%R.H)
Kopma Dayanımı	≥ 500 N/mm2 (ASTM D412)
Isıl Direnç	Isıl Direnç
Akma	0 mm - (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile+40 °C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Kırmızı	280 ml	25 AD
		50 ml	48 AD
	Siyah	50 ml	48 AD

%100 PROFESYONEL SİLİKON



ÖZELLİKLER

Decorium Profesyonel Silikon, tek bileşenli, asetoksi esaslı bir silikon mastiktir.

- %100 silikon polimer.
- Mükemmel esneklik.
- Solvent içermez.
- Neme dayanıklı UV'ye dayanıklı

UYGULAMALAR

Banyo ve mutfak seramiği, karo, pencere, alüminyum, metal için dolgu ve yapıştırma malzemesi olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silikon Polimer
Polimerizasyon Sistemi	Asetik
Yoğunluk	1.02 +- 0.03 g/ml (TS 781-ISO 758)
Sertlik	15+-3 Shore A
Yüzey Kuruması	11-12 dk (23°C ve 50%R.H)
Kürleşme Hızı	Min 2 mm/Gün (23°C ve 50%R.H)
Kopma Dayanımı	1.5 N/mm2 (ASTM D412)
Kopma Anında Uzama	≥ 500 N/mm2 (ASTM D412)
Isıl Direnç	+50°C ile+250 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile+40 °C
Akma	0 mm - (ISO 7390)

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Beyaz	280 ml	25 AD
	Gri	280 ml	25 AD
	Siyah	280 ml	25 AD

AKRİLİK MASTİK



ÖZELLİKLER

Tek bileşenli, genel amaçlı, elastik bir akrilik mastiktir, çatlakları ve derzleri doldurmak için uygundur.

-Üzeri boyanabilir.

_Tüm gözenekli yüzeylerde (tuğla, beton, ahşap vb.) kullanılabilir.

_ Uygulaması ve temizliği çok kolaydır.

_ Sertleştikten sonra su geçirmez.

_ Kokusuzdur.

UYGULAMALAR

_ Çeşitli yapı malzemelerinde (ahşap, beton, tuğla vb.) düşük ve orta genişleme derzlerinin sızdırmazlığı.

- Duvar ve tavanlardaki çatlakların, yarıkların doldurulması.

_ Pencereler, duvarlar, kapılar vb. arasındaki derzlerin sızdırmazlığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Akrilik Polimer
Görünüm	Tiksotropik Macun
pH	7-9
Yoğunluk	1.62 +- 0.03 g/ml (TS 781-ISO 758)
Yüzey Kuruması	15 ± 60 dk (23 °C, 50% RH)
Kopma Anında Uzama	≥ 100 N/mm2 (ASTM D412)
Isıl Direnç	-10°C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35 °C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Beyaz	500 gr	25 AD
	Beyaz	600 ml	20 AD
	Gri	500 gr	25 AD
	Siyah	500 gr	25 AD

SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK



ÖZELLİKLER

Decorium Silikonize Akrilik Mastik; PVC, alüminyum ve ahşap panel kurulumu, kapı / pencere çerçeveleri ile duvar arasındaki derzler, lavabo, klozet, fayans ve seramik derzleri, duvar, ahşap, alçı, alüminyum, tuğla ve beton çatlaklarında kullanılır.

- Kolay uygulanır

- Kürleştikten sonra kalıcı bir su itici katman oluşturur.

- Kürleştikten sonra uzun süre esnek kalır

- Boyanabilir

UYGULAMALAR

- Yapı elemanlarının arasındaki derzlerde,

- Ahşap PVC, demir alüminyum doğramaların montajında,

- her türlü doğrama, sıva ve diğer yapı malzeme- lerinin birleşiminde,

- Eternir ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde,

- Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Akrilik Polimer
Görünüm	Tiksotropik Macun
pH	7-9
Yoğunluk	1.63 +- 0.03 g/ml (TS 781-ISO 758)
Yüzey Kuruması	15 ± 60 dk (23 °C, 50% RH)
Kopma Anında Uzama	≥ 100 N/mm2 (ASTM D412)
Isıl Direnç	-10°C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35 °C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Beyaz	500 gr	25 AD
	Beyaz	400 ml	25 AD
	Beyaz	600 ml	20 AD
	Gri	500 gr	25 AD
	Antrasit Gri	500 gr	25 AD
	Kahverengi	500 gr	25 AD
	Altın Meşe	500 gr	25 AD
	Siyah	500 gr	25 AD
	Bronz	500 gr	25 AD
	Bej	500 gr	25 AD
	Koyu Mese	25 AD	25 AD
	Açık Mese	25 AD	25 AD
	Sampanya	25 AD	25 AD

YAĞMURA DAYANIKLI AKRİLİK MASTİK



ÖZELLİKLER

Decorium Yağmura Dayanıklı Akrilik Mastik, inşaatlarda birleştirme ve gömme uygulama- ları için kullanılan bir su bazlı, genel amaçlı, esnek mastiktir. Uygulaması kolaydır ve inşaatla kullanılan pek çok malzemeye uyumludur.

- Açık havada kullanılır.
- Kırleştikten sonra kalıcı bir su itici katman oluşturur
- Hava koşullarına dayanıklıdır
- Kırleştikten sonra uzun süre esnek kalır
- Boyanabilir

UYGULAMALAR

Maksimum %7,5 ek yeri hareketine sahip, çatlakların, yarıkların, ek yerlerinin ve bağlantı yerlerinin izole edilmesi için uygundur. Ahşap, PVC ve alüminyum doğramaların montajında ve her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılabilir. Tamamen kapalı olan ek yerleri veya sürekli su içinde bulunan ek yerleri için uygun değildir. Selsil Yağmura Dayanıklı Akrilik mastik bitümlü yüzeyler, doğal ve sentetik kauçuklar gibi yağlı yüzeylerde kullanılmamalıdır. Selsil Yağmura Dayanıklı Akrilik mastik tamamen kuruduktan sonra boyanabilir. Ancak yine de uygulamadan önce boya ile uygunluğunun test edilmesi önerilir. Kırleşmemiş ürün su ile temizlenebilirken kırleştikten sonra ancak kazıyarak temizlenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Akrilik Polimer
Görünüm	Tiksotropik Macun
pH	7-9
Yoğunluk	1.52 +- 0.03 g/ml (TS 781-ISO 758)
Yüzey Kuruması	15 ± 60 dk (23 °C, 50% RH)
Kopma Anında Uzama	≥ 100%
Isıl Direnç	-10°C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35 °C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Beyaz	485 gr	25 AD
	Beyaz	400 ml	25 AD
	Gri	485 gr	25 AD
	Antrasit Gri	485 gr	25 AD
	Kahverengi	485 gr	25 AD
	Altın Meşe	485 gr	25 AD
	Vizon	485 gr	25 AD

YANGIN DURDURUCU AKRİLİK MASTİK



ÖZELLİKLER

Decorium Yangın Durdurucu Akrilik Mastik, tek komponentli akrilik mastik olup özel formülü sayesinde yangın ve yüksek sıcaklıklarda bariyer özelliği göstermektedir.

- Su bazlıdır, asbest veya fiber içermez.
- Kolay uygulanır.
- Kırleştikten sonra boyanabilir.
- Betona ve duvar alt katmanlara iyi yapışma özelliğine sahiptir
- Esnektir.

UYGULAMALAR

Pasif yangın önleyici bina sistemlerinde;

- Prekast panel bağlantı noktaları
- Yığma tuğla briket kontrol derzleri
- Havalandırma kanalları ve boru etraflarında sızdırmazlık amaçlı kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Akrilik Polimer
Görünüm	Tiksotropik Macun
pH	7-9
Yoğunluk	1.56 +- 0.03 g/ml (TS 781-ISO 758)
Yüzey Kuruması	15 ± 60 dk (23 °C, 50% RH)
Kopma Anında Uzama	≥ 110%
Isıl Direnç	-10°C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35 °C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Beyaz	310 ml	25 AD

STRAFOR VE SÜPÜRGELİK YAPIŞTIRICI



ÖZELLİKLER

Çok sayıda yapı malzemesinin yapıştırılmasında kullanılan akrilik bazlı bir yapıştırıcıdır. Solvent içermediği ve güçlü bir yapışma kapasitesine sahip olduğu için özellikle kendin yap kullanım- ları için uygundur.

- Hava koşullarına dayanıklı.
- Üzeri boyanabilir.
- Düşük koku emisyonu.

UYGULAMALAR

- Ahşap, cilasız taş, sıva, fayans, panel, sentetik yapı malzemeleri, alçı süslemeleri, polistren köpük ve seramikler vb. malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.
- Duvarlardaki veya sıvadaki çatlaklardaki hızlı onarımlar.
- Uygun yüzeyler: MDF, sunta, genişletilmiş polistiren, duvar, fayans, seramik, taş, alçıpan

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Akrilik Polimer
Görünüm	Tiksotropik Macun
Renk	Beyaz
Kürleşme Hızı	2 m / Gün (23 °C, 50% RH)
Isıl Direnç	10°C ile +80 °C)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35 °C
Yüzey Kuruması	30 - 60 dk
Kopma Anında Uzama	≥ 150%
Kopma Direnci	>0.25 N/mm ²

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Beyaz	500 gr	25 AD

HIZLI KÜRLEŞEN MONTAJ YAPIŞTIRICI



Decorium Ultra Speed Hibrit Yapıştırıcı, tek bileşenli, nemle kürleşen, Hibrit Polimer bazlı yüksek performanslı bir yapıştırıcıdır.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır.
- Hızlı tutunma ve yalnızca 20 dakika için mükemmel ön tutunma sağlar.
- Çevre dostudur.
- Solvent ve izosiyanat içermez.
- Akmaz.
- UV ışınlarına, atmosferik maddelere ve yaşlan- maya karşı mükemmel dirence sahiptir.
- Kimyasallara dirençlidir.
- Pek çok yapı malzemesine mükemmel yapışır

UYGULAMALAR

Selsil Ultra Speed, metal, alüminyum, cam, plastik, ahşap gibi malzemelerin montajı ve birbirine yapıştırılması için uygundur. Hem iç mekan hem de dış mekan yapı uygulamalarında elastik yapıştırıcı ve mastik olarak kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Sılan Termine Polimer
Kürleşme Mekanizması	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1.48 ± 0.03 g/ml
Görünüm/Renk	Macun / Beyaz
Yüzey Kuruması	3-5 dk (23 °C, 50% RH)
Akma	2 mm/24 saat
Sertlik	55 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama	≥ 200%
Kopma Dayanımı	>1,7 N/mm ²
Isıl Dayanım	-10°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Beyaz	290 ml	25 AD

AYNA YAPIŞTIRICI



Decorium Ayna Yapıştırıcısı, solventsiz, iç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, aynaların sırlı yüzeyine zarar vermeyen ve nemli yüzeylerde dahi leke bırakmadan mükemmel yapışma sağlayan hibrit esaslı yapıştırıcıdır.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır.
- Aynada kararma yapmaz, sıra zarar vermeden uygulanır.
- Solvent içermez.
- Mükemmel yapışma sağlar.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Nemli yüzeylerde dahi rahatlıkla uygulanabilir.

UYGULAMALAR

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru, yağsız ve tozsuz olmalıdır. 2. Kartuş ucunu uygulanacak yüzeyin gerektirdiği büyüklükte açılı olarak kesiniz. 4. Kartuşu tabancaya yerleştiriniz. 5. Gerekirse yüzeyi düzelttikten sonra su ile parlatı- nız. Parlatıldıktan sonra bantlar çıkartılmalıdır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Silan Termine Polimer
Kürleşme Mekanizması	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1.48 ± 0.03 g/ml
Görünüm/Renk	Macun / Beyaz
Yüzey Kuruması	3-5 dk (23 °C, 50% RH)
Akma	2 mm/24 saat
Sertlik	55 ± 5 Shore A
Kopma Anında Uzama	≥ 200%
Kopma Dayanımı	>1,7 N/mm ²
Isıl Dayanım	-10°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Beyaz	280 ml	25 AD

POLİÜRETAN MASTİK 25



ÖZELLİKLER

Decorium Pu Mastik 25 tek komponentli, nemle kürleşen, poliüretan esaslı dolgu ve izolasyon malzemesidir. Boyanabilir.

- Su, hava, gaz ve toza karşı sızdırmazlık sağlar.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir
- Tiksotropik özelliktedir
- Havanın nemi ile kürleşir.
- Boyanabilir.
- Çekme yapmaz.
- Hava şartlarına ve suya dayanıklıdır.
- Kalıcı elastikiyete sahiptir
- Kabarcıksız kürleşir

UYGULAMALAR

Beton, tuğla, seramik, cam, ahşap, galvanize ve boyalı sac ve çeşitli plastikler gibi genel yapı malzemelerinin çoğuna mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. - Tiksotropik özellikte olan poliüretan mastik, zeminlerdeki genleşme derzleri, yayalar ve yoğun alanlar için iç mekan ve dış mekan uygulamaları, prefabrik beton paneller.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan
Görünüm	Tiksotropik
Polimerizasyon sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1.15 ± 0.03 g/ml
Yüzey Kuruması	60-90 dk (23 °C, 50% RH)
Kürleşme Hızı	Min. 2m / Gün (23 °C, 50% RH)
Isıl Direnç	-30°C ile +80 °C)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Sertlik	20±5 Shore A
Boyanabilir	Evet
Elastik Geri Kazanım	≥ 70% (ISO 7389)
E100 Modülü (23°C)	> 0,4 N/mm ² (ISO8339)
Kopma Dayanımı	≥1,3 N/mm ²
Kopma Anında Uzama	500 % (ASTM D412)

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Beyaz	280 ml	25 AD
	Gri	280 ml	25 AD
	Siyah	280 ml	25 AD
	Beyaz	600 ml	20 AD
	Gri	600 ml	20 AD
	Siyah	600 ml	20 AD

POLİÜRETAN MASTİK 60



ÖZELLİKLER

Decorium Pu Mastik 60 tek komponentli, nemle kürleşen, poliüretan esaslı dolgu ve izolasyon malzemesidir. Su, hava, gaz ve toza karşı sızdırmazlık sağlar.

UYGULAMALAR

Otomotiv sektöründe yedek parça uygulamalarında kullanılır. Sızdırmazlık, bağlantı yerlerinde sızdırmazlık, basit yapıtırmaların yanı sıra araç onarım ve yapımında titreşim azaltma ve ses yalıtımı için uygundur. Metal ve cam malzeme- rin yapıtırmalarında kullanılır. Çimento esaslı yapı malzemeleri, tuğla, seramik, cam, ahşap, galvanize sac, boyalı sac ve birçok yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. İnşaat sektöründe kullanılan yapı elemanları arasındaki eklem boşluklarında kullanılır. Alüminyum, PVC ve ahşap doğramaların derzlerinde ve montajlarında kullanıma uygundur. Decorium Pu Mastik 60 bitümlü, doğal kauçuk, EPDM kauçuk, PE, HDPE, Teflon, Delrin yüzeylerde ya da yağ, plastifiyan veya solvent kusan diğer yapı malzemesinde kullanılmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan
Polimerizasyon sistemi	Polimerizasyon sistemi
Yoğunluk	1.15 ± 0.03 g/ml
Yüzey Kuruması	60-90 dk (23 °C, 50% RH)
Kürleşme Hızı	2 mm / 24 saat
Isıl Direnç	-30°C ile +80 °C)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Sertlik	60±5 Shore A
Boyanabilir	Evet
Elastik Geri Kazanım	≥ 70% (ISO 7389)
E100 Modülü (23°C)	> 1 N/mm2 (ISO8339)
Kopma Dayanımı	≥ 2 N/mm²
Kopma Anında Uzama	450 % (ASTM D412)

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Beyaz	280 ml	25 AD
	Gri	280 ml	25 AD
	Siyah	280 ml	25 AD
	Beyaz	600 ml	20 AD
	Gri	600 ml	20 AD
	Siyah	600 ml	20 AD

GÜVERTE MASTIĞI



ÖZELLİKLER

Decorium Marin Güverte Mastiği, tek komponentli, nemle kürleşen, yüksek mukavemetli MS bazlı sızdırmazlık malzemesidir. Selsil Marine Deck and Bedding Adhesive Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Yangın Test Prosedürlerine göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

- Solvent ve izosiyanat içermez
- Uçucu organik bileşenlerin (VOC'ler) salınımı yok.
- Balon oluşumu yok
- Yüksek yapışma özelliği
- UV ve hava direnci
- Kürlendikten sonra zımparalanabilir
- Tuza ve tatlı suya dayanıklı

UYGULAMALAR

Selsil Güverte Dolgu Mastiği bot, yat ve ticari gemilerin güvertelerinde kullanılan tik ağaçları arasındaki boşlukların doldurulması ve elastikiyetinin korunması amacıyla kullanılır. Uygulama yüzeyi temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır. Ürün uygulanmadan önce Selsil Primer uygulanmalıdır. Primer kuruduktan sonra Selsil Güverte Dolgu Mastiği, mastik tabancası ile uygulanabilir. Ürün uygulandıktan sonra 25 dakika içinde şekillendirilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Hibrit-MS polimer
Kürleşme Mekanizması	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1.40± 0.03 g/ml
Yüzey Kuruması	25-5 dk (23 °C, 50% RH)
Kürleşme Hızı	Min. 2m / Gün (23 °C, 50% RH)
Isıl Direnç	+40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Sertlik	50±5 Shore A
Kopma Anında Uzama	300 % (ASTM D412)

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Siyah	280 ml	25 AD
	Siyah	600 ml	20 AD

GÜVERTE TİK YAPIŞTIRICISI



ÖZELLİKLER

Marin Güverte Tik Yapıştırıcısı, bot, yat ve ticari gemilerin güvertelerinde pervaz ve omurgasında kullanılan bir yapıştırıcıdır.

- Uygulaması kolaydır.
- Solvent ve izosiyanat içermez.
- Kürleşme sırasında VOC salınımı olmaz.
- Kabarcık oluşumu yoktur.
- Çok iyi yapışma gücü vardır.
- UV ve hava şartlarına dayanıklıdır.
- Tatlı ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Marine Deck and Bedding Adhesive Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Yangın Test Prosedürlerine göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

UYGULAMALAR

Su geçirmez kontraplak güverte altının çelik, alüminyum, polyester veya ahşap güverte üzerine döşenmesi ve yapıştırılması içindir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Hibrit-MS polimer
Kürleşme Mekanizması	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	1.32± 0.03 g/ml
Yüzey Kuruması	25-5 dk (23 °C, 50% RH)
Kürleşme Hızı	Min. 2,5m / Gün (23 °C, 50% RH)
Isıl Direnç	+40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Sertlik	35±5 Shore A
Kopma Anında Uzama	250 % (ASTM D412)
Kopma Dayanımı	2.2 N/mm²

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Kahverengi	280 ml	25 AD
	Kahverengi	600 ml	20 AD

POLİÜRETAN KÖPÜK (TABANCALI / MANUEL)



ÖZELLİKLER

Decorium Poliüretan Köpük (Tabanca), tek bileşenli, kendiliğinden sertleşen ve kendiliğinden genişleyen poliüretan köpüktür. Dolgu ve izolasyon işlemleri için idealdir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

UYGULAMALAR

- Özellikle büyük çatlaklar, derzler ve boşlukların doldurulması ve sızdırmazlığının sağlanması.
- Pencere ve kapıların sabitlenmesi ve yalıtımı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Elektrik prizlerinin ve duvar borularının yalıtımında kullanılır.
- PU Köpük tabancası ile uygulama yapılır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	23±3 kg/m3 (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	5-6 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme süresi (L 1cm)	15-30 dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Basma Dayanımı	25 kPa (DIN 53421)
Gerilme Direnci	35,7 kPa (SO1926-79)
Renk	Açık Sarı
Verim	30-45 L (ASTM C1536)
Boyutsal Stabilite	-0.29 % (ISO 2796/86)
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	-	750 ml	16 AD
	-	750 gr	16 AD

POLİÜRETAN KÖPÜK (TABANCA / MANUEL)



ÖZELLİKLER

Tek bileşenli, kendiliğinden sertleşen ve kendiliğinden genişleyen poliüretan köpük- tür. Doldurma ve izolasyon işlemleri için idealdir. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

UYGULAMALAR

- Özellikle büyük çatlaklar, derzler ve boşlukların doldurulması ve sızdırmazlığı- nın sağlanması.
- Pencere ve kapıların sabitlenmesi ve yalıtımı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Elektrik prizlerinin ve duvar borularının yalıtımı.
- PU Köpük tabancası ile uygulama yapılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	20±3 kg/m3 (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	6 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme süresi (L 1cm)	25 dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Basma Dayanımı	25 kPa (DIN 53421)
Gerilme Direnci	35,7 kPa (SO1926-79)
Renk	Açık Sarı
Verim	30-45 L (ASTM C1536)
Boyutsal Stabilité	-1.66 % (ISO 2796/86)
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	-	750 ml	16 AD
	-	840 gr	16 AD

PU YAPIŞTIRICI MANTOLAMA KÖPÜK (TABANCA / MANUEL)



ÖZELLİKLER

Kontrollü genişlemeyle nem aracılığıyla hızla polimerize olan tek bileşenli poliüretan yapışkan köpüktür. Çeşitli yapı malzemeleri üzerine çok güçlü ve hızlı yapışma sağlar.

UYGULAMALAR

- Kiremitler ve oluklu kiremitlerin, ısı ve ses yalıtım levhalarının, alçıpan levhaların sabitlenmesi için idealdir.
- Ahşap ve beton yapı malzemelerinin yapıştırılması için önerilir.
- Yapıların ısı yalıtımında kullanılan polist- ren (XPS veya EPS) levhaların ve dekoratif amaçlı söve gibi yapı elemanlarının yapıştı- rılmasında kullanılan tek komponentli yapıştırma köpüğüdür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	17±3 kg/m3 (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	6±2 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme süresi (L 1cm)	30 dk. (ASTM C1620)
Tamamen Kürleşme Süresi	24 saat
Renk	Pembe
Hacimsel Verim	45-55 L (ASTM C1536)
Verim	5-10 m2'e kadar
Yangın Dayanımı	B3,E (DIN 4102-1) (EN 13501-1)
Basma Dayanımı	50,2 kPa (DIN 53421)
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C
Gerilme direnci	79,3 kPa

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	-	750 ml	12 AD

TERMAL SPREY KÖPÜK (TABANCA LI)



ÖZELLİKLER

Yüksek kaliteli, tek bileşenli, yalıtkan poliüretan köpüktür. Geniş alanlarda dahi hızlı bir şekilde iyi ısı ve ses yalıtımı sağlar. Düzensiz yüzeyler üzerinde ve geleneksel yalıtım malzemelerinin kullanılmasının mümkün olmadığı ulaşılması zor yerlerde kullanılabilir.

UYGULAMALAR

Uygulama yüzeyi temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Kutu kullanımdan önce yaklaşık 25/30 kez kuvvetlice çalkalanmalıdır. Uygulama yüzeylerini üzerlerine su püskürterek nemlendirin (bu, köpüğün mükemmel şekilde yapışmasını kolaylaştırır). Uygulama sırasında kutuyu daima baş aşağı tutun. Kutuyu tabancaya vidalayın. Köpük miktarı, tetiğe basılarak veya tabancanın arkasındaki vidaya müdahale edilerek ayarlanabilir. Dikey uygulama (duvarlar) için köpüğü yüzeyden yaklaşık 30 cm uzaklıktan püskürtün. Yatay uygulama (tavan) için 15-20 cm mesafeden püskürtün. Ürün katmanlar halinde uygulanabilir (ve uygulanmalıdır), daha fazla katman daha iyi yalıtım sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon sistemi	Nem ile Kırlesme
Yoğunluk	15-20 kg/m ³ (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	5 dk. (ASTM C1620)
Kırlesme süresi (L 1cm)	60 dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B3 (DIN 4102-1)
Termal iletkenlik	0,025-0,03 W/m.K
Renk	Mavi
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	5°C ile +35°C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	-	850 ml	12 AD

B1 YANGINA DAYANIKLI KÖPÜK (TABANCA LI / MANUEL)



ÖZELLİKLER

Ozon tabakasına tamamen zararsız itici gazlar içeren, tek bileşenli, kendiliğinden genleşen poliüretan köpüktür. 240 dakikaya kadar (B1) alev tutmayı garanti eden, yangına karşı yüksek direncin gerekli olduğu yerler için idealdir.

UYGULAMALAR

- Alev geciktirici özelliklerin gerekli olduğu tüm uygulamalar
- Pencere ve kapıların montajı, boş alanların, derzlerin ve boşlukların doldurulması ve sızdırmazlığı.
- Duvarlardaki deliklerin doldurulması.
- Çatı yapımında ısı yalıtımı, kablo ve boru hatlarının sızdırmazlığı, yalıtım malzemesinin yapıştırılması.
- Çok amaçlı, yapıştırma ve sabitleme.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon sistemi	Nem ile Kırlesme
Yoğunluk	17±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	6±2 dk. (ASTM C1620)
Kırlesme süresi (L 1cm)	15-30 dk. (ASTM C1620)
Renk	Açık turuncu
Hacimsel Verim	45-50L (ASTM C1536)
Genleşme	60-90%
Yangın Dayanımı	B1 (DIN 4102)
Basma Dayanımı	41,5 kPa (DIN 53421)
Sıcaklık direnci	-30°C ile +80°C
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C
Sıcaklık Dayanımı	+20°C ile +25°C
Boyutsal Stabilit�	-0,87 %
Gerilme Direnci	104,8 kPa

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	-	750 ml	12 AD

MEGA KÖPÜK (TABANCA LI)



ÖZELLİKLER

Decorium Mega Köpük çok amaçlı olup nem ile sertleşen ve kürleştikten sonra 65Lt. hacme sahip montaj köpüğüdür. Kapı, pencere kasaları ve benzeri doğramaların sabitlenmesinde, boşlukların doldurulmasında, elektrik tesisatlarında, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, boşluk delik ve çatlakların kapatılmasında kullanılır. Mega Köpük mükemmel ısı yalıtımı, ses emilimi ve yaşlanma mukavimi yüksek niteliktedir. Ayrıca mantar ve küfe karşı dirençlidir.

UYGULAMALAR

- Tek komponentlidir.
- Havanın nemi ile kürleşir.
- Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.(Polietilen, silikon ve teflon hariç)
- Ses ve ısı yalıtımı sağlar.
- Kürleştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
- Tabanca ile uygulandığında kullanımı kolaydır.
- Daha az temizleme ihtiyacı gerektirir. Tüp değiştirme daha hızlı yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan Prepolimer
Polimerizasyon sistemi	Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	20±3 kg/m3 (ASTM D1622)
Yüzey Kuruması (L 1cm)	5-6 dk. (AST C1622)
Kürleşme süresi (L 1cm)	15-30dk. (ASTM C1620)
Yangın Dayanımı	B1 (DIN 4102)
Gerilme Direnci	35,7 kPa (SO1926-79)
Renk	Açık Sarı
Hacimsel Verim	55-65 L (ASTM C1536)
Optimum Uygulama Sıcaklığı	min. 5°C max. +35°C
Sıcaklık Dayanımı	-30°C to +80°C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	-	850 ml	12 AD
	-	1000 gr	12 AD

ATEŞ MASTİĞİ



ÖZELLİKLER

Decorium Ateş Mastiği, 1500°'ye kadar sıcaklığa dayanacak şekilde tasarlanmış özel bir formüle sahip olan sodyum silikat bazlı bir mastiktir. Soba, fırın, barbekülerin montaj ve sızdırmazlık işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır.

- Hızlı sertleşir
- Düşük kokuludur
- Solvent içermez
- Çatlama olmaz

UYGULAMALAR

Soba, fırın ve barbekülerin sızdırmazlığı ve montajı için idealdir.

Çoğu gözenekli yapı malzemesine ve metale mükemmel yapışma.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Sodyum silikat
Görünüm	Tiksotropik Macun
Renk	Siyah
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Yoğunluk	1.90 ± 0.05 g/cm3
Isıl Direnç	-30°C ile +1500°C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Siyah	300 ml	25 AD

PU D4 EXPRESS YAPIŞTIRICI



ÖZELLİKLER

Tek bileşenli, hızlı kurlenen poliüretan yapıştırıcıdır. Yüksek su direncine ve yapışma gücüne sahiptir.

- Tek komponentli
- Yüksek yapışma gücü
- Hızlı kurluşme
- Solventsiz
- Isıya dayanıklı
- Hava şartlarına dayanıklı
- Su dayanımı yüksek
- DIN En 204'e göre D4 grubunda yer alır.

UYGULAMALAR

- Ahşap elemanların ahşap, metal, beton, genleşmiş polistiren ve diğer plastikler gibi diğer gözenekli ve gözeneksiz elemanlara sabitlenmesi ve yapıştırılması
- Mobilya ve tekne üretimi.
- Yükseltilmiş döşeme tesisatlarının mekanik cihazlarla birlikte sabitlenmesi.
- Yüksek su direnci gerektiren tüm yapıştırma uygulamaları.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Poliüretan prepolimer
Görünüm/Renk	Tiksotropik Macun/Transparan
Yoğunluk	1.15 ± 0.03 g/ml
Yapışmaz zaman	5 – 10 dk. (23°C'de ve %50 RH)
Hacim Kaybı	Yok
Pres Süresi	15 – 20 dk.
Isıl Direnç	-40°C ile + 90°C
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile + 35°C
Uygulama Sıcaklığı	min. 20°C max. +25°C
Yapışma Mukavemeti	8-9 N/mm2 (24 saat sonra) (DIN EN 204) >10N/mm2 (7 gün sonra) (DIN EN 204)

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
✓	Şeffaf	300ml	25 AD

EPOKSİ YAPIŞTIRICI 5 DAKİKA



ÖZELLİKLER

İki bileşenli, solventsiz, hızlı kurlenen ve son derece dayanıklı çok amaçlı epoksi bazlı yapıştırıcıdır.

UYGULAMALAR

Alüminyum, cam, porselen, seramik vb. yüzeylerin yapıştırılmasında ve tamirinde, deniz araçlarında, otomo- billerde, karavanlarda, su borularında, her türlü onarım gerektiren mobilya gibi ev eşyalarının tamirinde, metal yüzeylerin yapıştırılmasında kullanıla- bilir. (PP, PE ve teflon yüzeyler için uygun değildir.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk/Reçine	1.17 g/cm3
Yoğunluk/Sertleştirici	1,15 g/cm3
Viskozite/Reçine	11500-13500 cPs (25°C)
Viskozite/Sertleştirici	15000 cPs (25°C)
Uygulama sıcaklığı	+20°C ile +80°C
Karışım oranı	1:1
Jel süresi	4-10 dk (23°C'de)
Toplam Kurluşme Süresi	24 saat (23°C'de)
Sertlik	80 ± 2 Shore D

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
✓	-	28 GR	12 AD

SUYA DAYANIKLI YAPIŞTIRICI-30 DAKİKA



ÖZELLİKLER

Decorium Suya Dayanıklı Yapıştırıcı, iki bileşenli epoksi bazlı yapıştırıcıdır. İki bileşeni her zaman eşit miktarda dağılır. Suya, alkalilere ve seyreltilmiş asit solüsyonlarına dayanıklıdır. Sertleşme esnasında renk değişikliği, çatlama veya büzülme olmaz. Üstü boyanabilir, zımparalanabilir ve delinebilir.

UYGULAMALAR

Seramik, ahşap ve bazı kauçuk tiplerine uygulanabilir. (PP, PE ve Teflon için uygun değildir.) Uygulamadan sonra yaklaşık 2 saat dokunulmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk/Reçine	1.17 g/cm ³
Yoğunluk/Sertleştirici	1,15 g/cm ³
Viskozite/Reçine	11500-13500 cPs (25°C)
Viskozite/Sertleştirici	15000 cPs (25°C)
Uygulama sıcaklığı	+20°C ile +80°C
Karışım oranı	1:1
Jel süresi	4-10 dk (23°C'de)
Toplam Kırleşme Süresi	8-12 dk (23°C'de)
Sertlik	83 ± 3 Shore D

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	-	28 GR	12 AD

METAL YAPIŞTIRICI 5 DAKİKA



ÖZELLİKLER

Decorium Quick Set Epoxy, epoksi reçine ve sertleştiriciden oluşan iki bileşenli bir yapıştırıcıdır. Reçine ve sertleştirici eşit hacimlerde karıştırılarak 5 dakikada sert, rijit, yüksek mukavemetli bir bağ elde edilir. Tamir ve hızlı bakım çalışma- ları için hızlı kurlenen, çelik dolgulu (paslanmayan çelik alaşım) bir epoksi- dir. Tamamen kurlendikten sonra delinebilir ve yeniden işlenebilir.

UYGULAMALAR

- Tüm metaller, çelik, paslanmaz çelik, alümin- yum, pirinç, demir, kalay üzerine uygulanabilir. Polietilen veya polipropilen plastiklere bağlanmaz
- Kırılan mobilya, beyaz eşya, ekipman, oyuncak ve arabaların üzerine kullanılabilir.
- Ekipman, makine veya dökümlerdeki çatlak ve kırıkların onarımı
- Dökümlerdeki deliklerin veya çukurların doldurulması
- Ekipman, pompa ve valf gövdelerinin onarımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk/Reçine	1.17 g/cm ³
Yoğunluk/Sertleştirici	1,15 g/cm ³
Viskozite/Reçine	11500-13500 cPs (25°C)
Viskozite/Sertleştirici	15000 cPs (25°C)
Uygulama sıcaklığı	+20°C ile +80°C
Karışım oranı	1:1
Jel süresi	4-10 dk (23°C'de)
Toplam Kırleşme Süresi	24 saat (23°C'de)
Sertlik	80 ± 2 Shore D

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	-	28 GR	12 AD

PLASTİK KAYNAK YAPIŞTIRICI



ÖZELLİKLER

Decorium Plastik Kaynak Yapıştırıcı-MMA set çok çeşitli malzemelerin genel amaçlı yapıştırması için uygun bir metilmetaakrilat bazlı yapıştırıcıdır. İki bileşenlidir (A Bileşeni + B Bileşeni) - Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir - İyi su direncine sahiptir Kimyasallara karşı dirençlidir

UYGULAMALAR

Sert plastiklerde mükemmel yapışma Otomotiv, havacılık ve denizcilik endüstrisinde geniş uygulama yelpazesi. Seramik, ahşap, birçok sert plastik, porselen karo, fiberglas, beton ve taş üzerine uygulanabilir. (PE ve PP için uygun değildir.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Yoğunluk/Reçine	0,97 g/cm3
Yoğunluk/Sertleştirici	0,97 g/cm3
Viskozite/Reçine	120000-160000 cPs
Viskozite/Sertleştirici	150000-200000 cPs
Uygulama sıcaklığı	+18°C ile +25°C
Karışım oranı	1:1
Jel süresi	4-7 dk. (23°C'de)
Toplam Kurlleşme Süresi	13-16 saat (23°C'de)
Sertlik	+50°C ile + 120°C

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	-	28 GR	12 AD

SÜPER YAPIŞTIRICI



ÖZELLİKLER

Decorium Super Glue, hızlı priz alan, akışkan, iyi penetrasyon özelliklerine sahip bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır. Selsil Super Glue tek bileşenli, solvent-siz bir sistemdir ve katalizör, ısı veya kelepçe kullanımını gerektirmez.

- Birkaç saniyede hızlı priz.
- Benzin ve yağlara dayanıklı.
- Sıcaklık ve atmosferik ajanlardaki ani değişikliklere karşı dayanıklıdır.

UYGULAMALAR

Selsil Super Glue, kauçuk, metaller, plastikler, cam vb. gibi gözeneksiz yüzeyler arasında mümkün olan en güçlü bağı elde etmek için özel olarak formüle edilmiştir. Aşırı hızlı polimerizasyon ve/veya yüksek penetrasyon kapasitesi- nin gerekli olduğu yerler için idealdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Etil siyanoakrilat
Görünüm	Sıvı jel
Renk	Transparan
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Yoğunluk	1,05±0,05 g/cm3

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
/	Şeffaf	20 GR	50 AD

MDF HIZLI YAPIŞTIRICI



ÖZELLİKLER

Siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatör- den oluşan yapıştırma kitidir.

- Yüksek ve hızlı yapışma sağlar.
- Akma yapmaz ve dik yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilir.
- Absorbe olmayan yüzeylerde daha iyi tutunma sağlar.

UYGULAMALAR

- Doğal taş, mermer, granit, ahşap, deri, metal ürünlerin ve diğer birçok alt katman ürünlerinin montaj ve onarımı.
- Çok hızlı yapıştırma gerektiren uygulama- lar için idealdir.
- Pürüzlü ve yapışması zor yüzeylere dahi mükemmel yapışır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Etil Siyanoakrilat + Aerosol
Görünüm	Sıvı jel + Aerosol
Renk	Transparan
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Yoğunluk	1,05±0,05 g/cm3

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
/	Şeffaf	100 ml + 25 gr	72 AD
/	Şeffaf	200 ml + 50 gr	25 AD
/	Şeffaf	400 ml + 100 gr	25 AD

MERMER VE GRANİT YAPIŞTIRICI



ÖZELLİKLER

Selsil Mermer ve Granit Yapıştırıcı doymamış polyester reçinesi esaslı, bir sertleştirici ile sertleşebilen çift komponentli bir yapıştırıcıdır.

- Kolay uygulanabilir.
- Rengini sürekli muhafaza eder.
- 2000C + 10000C sıcaklıklarda ayrılma, çatlama, yumuşama, bükülme göstermez.
- Koku yapmaz.
- Solvent, alkali ve eriyik asitlere dayanıklıdır.

UYGULAMALAR

Mermer, taş, seramik, fayans, çini, karo mozaik, pişmiş toprak, zımpara taşları, beton ve ahşap gibi malzemeleri birbirlerine veya birini diğerine yapıştırma işlerinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Sentetik Reçine
Uygulama sıcaklığı	-5°C ile 35°C arası
Yogunluk	1,80±0,03 gr/cm3
Kullanma Süresi	%1-3 sertleştirici ile 3-5 dk
Sertleşme Süresi	%1-3 sertleştirici ile 6-9 dk
Sertlik	95±5 Shore A (24 Saat sonra)

	RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
	Krem	50 GR	20AD
	Krem	1000 GR	12 AD

SÜPER AHŞAP TUTKALI D3



ÖZELLİKLER

Ahşap yapıştırırmada kullanılan hızlı ve güçlü yapışma sağlayan PVA emülsiyon bazlı yapıştırıcıdır

UYGULAMALAR

- Mobilya Montajı
- Genel doğrama uygulamaları
- Pencere ve kapı çerçeve inşaatı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	PVA bazlı
Ph	4 - 5
Viskozite	9000-18000 cps
Çalışma Sıcaklığı	10 - 30 °C
Ahsap Nemi	12-20 %
Presleme Süresi	1-2 Saat
Ambalaj	Sise, Kova, Plastik Tank
Raf Ömrü	24 Ay

	RAL	MİKTAR
/	Şeffaf	20 KG

SÜPER MASİF TUTKALI D3/D4



ÖZELLİKLER

Su bazlı modifiye edilmiş vinil asetat polimeridir. Yüksek tutunma gücü ve hızlı kuruma istenen uygulamalarda kullanılır. İç mekanlarda, kısa zamanlı su veya su buharına maruz kalan ortamlar ve rutubetli ortamlarda güvenle kullanılabilir.

UYGULAMALAR

Genel ahşap konstrüksiyonunda sıcak ve soğuk pres yardımıyla uygulanır. Masif ahşap ve MDF'nin radio frekanslı pres ile yapıştırılmasında da kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	PVA bazlı
Ph	3 - 4
Viskozite	9000-18000 cps
Çalışma Sıcaklığı	10 - 30 °C
Ahsap Nemi	8 - 12 %
Presleme Süresi	En az 12dk (20 °C)
Ambalaj	Kova
Raf Ömrü	24 Ay

	RAL	MİKTAR
/	Şeffaf	30 KG

EPOKSİ BAZLI KİMYASAL DÜBEL



ÖZELLİKLER

Decorium Polyester Bazlı Kimyasal Dübel, katı ve boş katmanlara yönelik kısa kürleşme süresine sahip genel amaçlı polyester bazlı enjeksiyon reçinesidir. Beton, boşluklu tuğla ve boşluklu beton bloklarda kullanıma uygundur.

UYGULAMALAR

- Ağır yüklerin taş ve beton üzerine ankrajlanması.
- Beton bileşenler üzerindeki harç ve yapıştırma harçlarının tamirinde.
- Çubukların, dişli bileziklerin, takviye çubuklarının, profillerin vb. ankrajı.
- Boşluklu tuğlalarda orta yük uygulamaları.
- Ahşap konstrüksiyonların, metal konstrüksiyonların, metal profillerin, sıhhi tesisat aksesuarlarının, boru bağlantılarının, sarkıt çatıların, cephelerin, yürüyüş yollarının, kablo kanallarının, korkulukların, merdivenlerin, kapıların, pencere çerçevelerinin sabitlenmesinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Renk	Açık gri / Bej (A Bileseni) Koyu gri (B Bileseni)
Yogunluk	1.65 ± 0.03 (A Bileseni) 1.3 ± 0.03 (B Bileseni)
Tam kürlenme	7 gün
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Sıcaklık direnci	-30°C ile +100°C

RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
-	300 ML	12 AD

POLYESTER BAZLI KİMYASAL DÜBEL



ÖZELLİKLER

Decorium Polyester Bazlı Kimyasal Dübel, katı ve boş katmanlara yönelik kısa kürleşme süresine sahip genel amaçlı polyester bazlı enjeksiyon reçinesidir. Beton, boşluklu tuğla ve boşluklu beton bloklarda kullanıma uygundur.

UYGULAMALAR

- Ağır yüklerin taş ve beton üzerine sabitlenmesi.
- Dişli bilezikler, çubukların, profillerin ankrajı veya takviyesi.
- Beton bileşenler üzerindeki harç ve yapıştırıcı harçların onarımı.
- Yivli tuğlalar üzerine orta yük uygulamaları.
- Ahşap yapıların, metal yapıların, metal profillerin, sıhhi tesisatların, boru bağlantılarının, sarkma çatıların, cephelerin, yürüme yollarının, kablo kanalları, korkulukların, merdivenlerin, kapıların, pencere çerçevelerinin sabitlenmesi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Epoksi
Renk	Açık gri / Bej (A Bileseni) Koyu gri (B Bileseni)
Yogunluk	1.66 ± 0.03 (A Bileseni) 1.3 ± 0.03 (B Bileseni)
Tam kürlenme	7 gün
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C
Sıcaklık direnci	-30°C ile +100°C

RAL	MİKTAR	KOLİ ADEDİ
-	300 ML	12 AD

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ



ÖZELLİKLER

Fren spreyi, tüm fren parçalarındaki tozu, gresi etkin bir şekilde temizler. Disk ve tambur üzerindeki tozu temizler. Etkin formülü ile fren ünitesini sökmeden temizler. Fren parçalarından kaynaklanan sesin azalmasına yardımcı olur.

- Çabuk kurur
- Derinlemesine temizler
- 360° derece uygulanabilir.
- Korozif değildir.
- Kimyasal kalıntı bırakmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

MİKTAR	KOLİ ADEDİ
500 ML	24 AD

PRO ÇOK AMAÇLI SPREY



ÖZELLİKLER

Decorium Genel Amaçlı Yağ, yağlayıcı, koruyucu, temizleyici ve gevşetici özelliğe sahip genel bakım uygulamalarında kullanım amaçlı bir üründür. Yağlar, korur, kir ve yağı söker, temizler, paslı / oksitlenmiş parçaları gevşetir, hidrofobiktir (su iticidir). Silikon içermeyen formül. Pası söker ve tüm pozisyonlarda kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

MİKTAR	KOLİ ADEDİ
500 ML	24 AD

SIVI GRES SPREYİ



ÖZELLİKLER

Decorium Sıvı Gres Spreyi, metal ve/veya metal ve plastik yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olan spre formunda bir yağlayıcı pastadır. Yağlar, sürtünme ve aşınmayı azaltır, pas ve oksidasyonu önler, hidrofobik, silikon içermeyen formülasyon, her yöne (360°) uygulanabilir, özel formü- lasyonu sayesinde kolayca sürülür ve yüzeylere nüfuz eder.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

MİKTAR	KOLİ ADEDİ
500 ML	24 AD

MOTOR TEMİZLEYİCİ



ÖZELLİKLER

Decorium Motor Temizleyici, solvent içeren köpürmeyen formülasyonu ile benzersiz bir temizleme verimliliği sağlar.

- Özel formülasyonu ile kolayca uygulanır ve yüzeylere nüfuz eder.
- Ekipmanın daha düzgün çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Motor yüzeylerindeki toz/gres ve kiri temizler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

MİKTAR	KOLİ ADEDİ
500 ML	24 AD
500 ML	36 AD

GAZALTI KAYNAK SPREYİ (SİLİKONLU/ SİLİKONSUZ)



ÖZELLİKLER

Decorium Weld, özel bir spreylendir, kaynak sırasında metal yüzeylere sıçramanın yapışmasını önler ve kaynak sonrası yontma, taşlama veya tel fırçalama ihtiyacını ortadan kaldırır. Ark kaynağı işlemlerine yönelik nozulları, kaynak ünitelerini ve aletleri korumak için uygundur.

- Kaynak sıçramasının kolay çıkarılması.
- Korozif değildir, oksidasyondan korur.
- Uzatılmış nozul, kaynak üniteleri ve alet ömrü.
- Kolay uygulama
- Çok hızlı kurur ve alev almaz

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

MİKTAR	KOLİ ADEDİ
400 ML	24 AD

KALIP AYIRICI SPREY (SİLİKONLU/ SİLİKONSUZ)



ÖZELLİKLER

Decorium Kalıp Ayırıcı, kalıp yapımı ve dökümünde kullanılan özel bir spreylendir ve çoğu sıvı kauçuk ve sıvı plastik ürün için uygundur. Uygun şekilde hazırlanmış modellerden kalıp kauçuklarını (poliüretanlar ve polisüfler gibi) çıkarır.

- Hızlı kuruma
- Yapışmaz
- Sıcak ve soğuk kalıplarda kullanıma uygundur.
- Rensiz ve kokusuzdur.
- Kimyasal kalıntı bırakmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

MİKTAR	KOLİ ADEDİ
400 ML	24 AD

KAYIŞ TEMİZLEYİCİ



ÖZELLİKLER

Decorium Belt, kayış ömrünü uzatmak, kayışın kaymasını önlemek için genel amaçlı temizleme spreylidir.

- Kiri önler.
- Hidrofobik
- Derinlemesine temizler
- Korozif değildir
- Kimyasal kalıntı bırakmaz
- Kayış ömrünü ve kasnak yatak ömrünü uzatır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

MİKTAR	KOLİ ADEDİ
500 ML	24 AD

KARBÜRATÖR TEMİZLEYİCİ



ÖZELLİKLER

Decorium Carb Cleaner, solvent içeren köpürme- yen formülasyonu ile benzersiz bir temizleme verimliliğine sahiptir. Her türlü motorda gresi, yağı ve kiri çözer.

- Özel formülasyonu ile kolayca uygulanır ve yüzeylere nüfuz eder.
- Ekipmanın daha düzgün çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Motor yüzeylerindeki toz/gres ve kiri temizler.
- Köpürmeyen formülü sayesinde yüzeylerde kir kalmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Aerosol
Görünüm	Berrak
Koku	Karakteristik

MİKTAR	KOLİ ADEDİ
500 ML	24 AD

AKRİLİK SPREY BOYA

























ÖZELLİKLER

Decorium Rainbow Colors, iç ve dış mekan dekorasyonu ve koruma amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş akrilik ve solvent bazlı sprey boyadır. Özel formülasyonu ile ahşap, metal, plastik, beton, kağıt, cam ve karton yüzeylerde kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	Solvent bazlı aerosol, modifiye akrilik reçine
Koku	Karakteristik
Dokunabilecek Sekilde Kuruma	5-10dk
Tam Kuruma	24 saat
Kuru Tabaka Kalınlığı	<10 m
Yüzey Sıcaklığı	5°C ile 20°C
Uygulama Sıcaklığı	10°C ile +25°C, max. nem 60%

MİKTAR	KOLİ ADEDİ
400 ML	12 AD

 SİYAH MAT RAL9005 TAB-428	 SİYAH PARLAK RAL9005 TAB-429	 SİYAH 600°C ISIYA DAYANIKLI RAL9005 TAB-432	 ANTRASİT GRİ RAL7016 TAB-451
 ULTRAMARİN MAVİSİ RAL5002 TAB-421	 YILAN OTU MAVİSİ RAL5010 TAB-443	 TRAFİK MAVİSİ RAL5017 TAB-420	 GÖKYÜZÜ MAVİ RAL5015 TAB-448
 AÇIK MAVİ RAL5012 TAB-422	 YOSUN YEŞİLİ RAL6005 TAB-412	 YAPRAK YEŞİLİ RAL 6002 TAB-413	 ÇİMEN YEŞİLİ RAL 6010 TAB-414
 SARI-YEŞİL RAL 6010 TAB-415	 SÜLFÜR SARI RAL 1016 TAB-447	 TRAFİK SARI RAL 1023 TAB-409	 KAVUN SARISI RAL 1028 TAB-410
 TRAFİK TURUNCU RAL 2004 TAB-408	 SİNYAL TURUNCU RAL 2010 TAB-444	 VERMİLYON RAL 2002 TAB-416	 TRAFİK KIRMIZISI RAL 3020 TAB-419
 ATEŞ KIRMIZISI RAL 3000 TAB-418	 KARMEN KIRMIZI RAL 3002 TAB-417	 ŞARAP KIRMIZISI RAL 3005 TAB-401	 ÇİKOLATA KAHYERENGİ RAL 8017 TAB-450
 BAKIR RAL 8029 TAB-453	 BETON GRİ RAL 7023 TAB-445	 GÜMÜŞ GRİSİ RAL 7001 TAB-423	 YALDIZ GRİ 200°C RAL 9006 TAB-433
 PENCERE GRİ RAL 7040 TAB-449	 GRİ ALÜMİNYUM RAL 9007 TAB-427	 ALÜMİNYUM BEYAZ RAL 9006 TAB-424	 ÇAKIL GRİ RAL 7032 TAB-426
 AÇIK GRİ RAL 7035 TAB-425	 BEYAZ GRİ RAL 9002 TAB-446	 FİL DİŞİ RAL 1013 TAB-403	 KREM RAL 1015 TAB-411
 MAT BEYAZ RAL 9010 TAB-402	 PARLAK BEYAZ RAL 9010-P TAB-405	 TRAFİK BEYAZI RAL 9016 TAB-404	 BUZDOLABI BEYAZI RAL 9301 TAB-407
 SİNYAL BEYAZ RAL 9003 TAB-406	 ŞEFFAF VERNİK TAB-431		

İDECORİUM

AKRİLİK SPREY BOYA

ACRYLIC SPRAY PAINT





DECORIUM

Firma Adı / Company Name: KSS GRUP MAKİNA YALITIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Adresi / Company Address: Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad.

Tekstilkent Sit. A20 Blok No:10 J/308 Esenler/ İstanbul

Fabrika Adresi / Factory Address: 1.Organize Sanayi Bölgesi Mah.

3.Cadde No:4/1 Merkez- Giresun / Türkiye

E-mail: info@kssgroup.com.tr

www.kssdecorium.com.tr

Tel: +90 850 888 55 77